



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

ADHESIVOS

CÓDIGO	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
240CE.CPVC		
FAMILIA		
ADHESIVOS CPVC		
MARCA		
DICA		
DESCRIPCIÓN		
LATA DE CEMENTO ADHESIVO P/ CPVC 236 ml		

NORMAS	CERTIFICACIÓN

MATERIALES DE FABRICACIÓN		
DESCRIPCIÓN	MATERIAL	ACABADO
BROCHA PARA APLICACIÓN (A)	SINTÉTICO	NATURAL
LATA (B)	ALUMINIO	NATURAL

INFORMACIÓN FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS

PROPIEDADES		COLOCACIÓN:
ESTADO FÍSICO	LIQUIDO	<p>1 - CORTE EL TUBO A MEDIDA Y QUITA LAS REBABAS. LIMPIE Y SEQUE LAS SUPERFICIES DE UNIÓN. 2 - REVISE LAS CONEXIONES Y LOS AJUSTES EN SECO. EL TUBO DEBE PENETRAR AL MENOS 1/3 DEL ESPACIO SIN APLICAR FUERZA. SI HACE CONTACTO CON LA BASE, DEBE CEÑIR BIEN. 3 - USE UNA BROCHA GRUESA O UN CEPILLO DE AL MENOS ½ DEL DIÁMETRO DEL TUBO. 4 - APLIQUE UNA CAPA GRUESA Y PAREJA DE CEMENTO EN EL EXTREMO EXTERNO DEL TUBO CON LA MISMA PROFUNDIDAD QUE EL ENCHUFE. APLIQUE UNA CAPA FINA EN EL INTERIOR DE LA CONEXIÓN Y LUEGO OTRA CAPA EN LA PARTE EXTERNA DEL TUBO. EVITE QUE SE ACUMULE CEMENTO. 5 - DE INMEDIATO INSERTE EL TUBO EN LA CONEXIÓN CON UN LEVE MOVIMIENTO GIRATORIO HASTA TOCAR LA BASE DEL ENCHUFE. SI EL CEMENTO SE SECÓ, VUELVA A COLOCAR OTRA EN AMBAS PARTES. 6 - SOSTENGA LA UNIÓN DURANTE APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS PARA EVITAR QUE SE DESPRENDA. LIMPIE EL EXCESO DE CEMENTO. 7 - ESPERE 2 MINUTOS PARA PODER MANIPULAR EL TUBO CON FIRMEZA. DEJAR SECAR DURANTE 1 HORA EN LOS SISTEMAS DE AGUA FRÍA DE HASTA 160 PSI Y 6 HORAS EN LOS SISTEMAS DE AGUA CALIENTE (180°F MÁX.) DE HASTA 100 PSI. EN LAS TUBERÍAS DE MÁS ALTAS O TEMPERATURAS INFERIORES A 60°F, EL TIEMPO DE SECADO ES MAYOR.</p>
APARIENCIA	LIQUIDO AMARILLO	
COLOR	AMARILLO	
OLOR	SIMIAL AL ETHER	
UMBRAL DE OLOR	NO DETERMINADO	
PH	NO DISPONIBLE	

ACABADOS	
CODIGO	TERMINADO
120CE.CPVC	NATURAL

RECOMENDACIONES

GUARDE Y USE EL PRODUCTO A UNA TEMPERATURA DE ENTRE 40°F (5°C) Y 110°F (44°C). AGITE BIEN ANTES DE USAR. NO LO USE SI TIENE CONSISTENCIA GELATINOSA. NO LO DILUYA. MANTENGA EL RECIPIENTE CERRADO CUANDO NO LO USA. MANTENER ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN. LOS VAPORES PUEDEN ENCENDERSE EN FORMA EXPLOSIVA. USE EL PRODUCTO SÓLO EN ÁREAS CON BUENA VENTILACIÓN; FORZADA O RESPIRADORES PARA SOLVENTES ORGÁNICOS. EVITE INHALAR EL VAPOR. NO INGERIR. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS.

GARANTÍA

UN AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

FUNCIONAMIENTO

CEMENTO CPVC AMARILLO-REGULAR DE SECADO RÁPIDO, PARA TODA TUBERÍA CPVC Y CONEXIONES DE HASTA 2" DE DIÁMETRO, CON INTERFERENCIA DE AJUSTE.